

ULTRAGREASE ALFA 2

TEFLONED SYNTHETIC GREASE

MÔ TẢ

Mỡ bôi trơn gốc tổng hợp hoàn toàn (**Fully Synthetic**), cho khả năng bôi trơn lâu dài trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Sử dụng chất làm đặc vô cơ hiệu suất cao đặc biệt. Có thành phần PTFE.

ỨNG DỤNG

Thích hợp cho các điểm hở hoặc kín trong điều kiện làm việc khắc nghiệt: tiếp xúc với độ ẩm môi trường, rung động, hơi nước, bụi bẩn, tải trọng và áp suất cao. Nhờ các đặc tính của nó, thời gian bôi trơn có thể được kéo dài.

Dùng cho bạc trượt và vòng bi hoạt động ở tốc độ trung bình và cao với hệ số tốc độ lên đến ≈ 500.000 (hệ số tốc độ: đường kính trung bình của ổ bi tính bằng mm x tốc độ quay tính bằng vòng/phút).

Thích hợp cho các nhà máy đóng chai, nhà máy đóng gói thực phẩm (máy đóng nắp trong ngành công nghiệp thực phẩm đóng hộp và kho lưu trữ rau quả), máy ép viên (bôi trơn thủ công), hoàn thiện dệt may, nhà máy lọc nước, thiết bị cảng, tàu thuyền, công nghiệp nói chung, v.v.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Khả năng bám dính và làm kín tuyệt vời, ngay cả khi có nước lạnh hoặc nóng, nước muối và hơi nước.
- Bảo vệ chống ăn mòn.
- Nhiệt độ hoạt động từ -25° đến $+200^{\circ}$ C. Nhiệt độ tối đa trên 220° C.
- Khả năng chống lão hóa và chịu được lực cắt rất cao.
- Bảo vệ chống ma sát và mài mòn tốt.

CẤP CHẤT LƯỢNG

- ISO – L – XBGIB 2
- Chứng nhận NSF H1, Số đăng ký N° 149177
- Chứng nhận Halal, N° IH-682/2.4/B/76/4/1
- Chứng nhận Kosher



Lưu ý khi sử dụng:

- Đối với ổ bi kín, chỉ nên tra mỡ tối đa một nửa thể tích của ổ bi.
- Nên tránh trộn lẫn các loại mỡ khác nhau.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Method	Typical values	Units
Appearance	White translucent grease		
Penetration at 25 °C	ASTM D-217	280	mm ⁻¹
Penetration at 25 °C after 10 ⁴ strokes	ASTM D-217	290	mm ⁻¹
Base oil viscosity at 40 °C	ASTM D-7042	400	mm ² /s
Dropping point	ASTM D 566	none	°C
Water resistance at 80 °C max.	ASTM D 1264	1	%
Welding load, 4 ball test	ASTM D 2596	160	kg
Wear scar, 400N, 75 °C, 1 hour	ASTM D 2266	0,60	mm
Bearing corrosion	ASTM D 1743	1-1-1 (sin corrosión)	-
Oil separation (100°C)	ASTM D-6184	0,8	%
Roll Stability Test, consistency lost	ASTM D-1831	-33	mm ⁻¹
Wheel Bearing Test, lost grease	ASTM D-1263	1,8	gr

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này dựa trên kiến thức tốt nhất của chúng tôi tại thời điểm sửa đổi được chỉ định và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Thông tin này không miễn trừ người dùng khỏi việc tự kiểm tra sản phẩm trong ứng dụng của riêng họ. Dữ liệu được chỉ định là giá trị trung bình và không phải là thông số kỹ thuật của sản phẩm. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của COGELSA. COGELSA không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do sử dụng sản phẩm không đúng cách gây ra.

COMPANIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com
www.cogelsa.com

